



①⑨ **BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND**



**DEUTSCHES  
PATENT- UND  
MARKENAMT**

⑫ **Offenlegungsschrift**  
⑩ **DE 198 40 984 A 1**

⑤① Int. Cl.<sup>6</sup>:  
**H 01 L 29/78**  
H 01 L 27/115  
H 01 L 21/336

⑳ Aktenzeichen: 198 40 984.2  
㉔ Anmeldetag: 8. 9. 98  
㉕ Offenlegungstag: 18. 11. 99

**DE 198 40 984 A 1**

Mit Einverständnis des Anmelders offengelegte Anmeldung gemäß § 31 Abs. 2 Ziffer 1 PatG

⑦① **Anmelder:**  
Siemens AG, 80333 München, DE

⑦② **Erfinder:**  
Ludwig, Christoph, Dr., 01465 Langebrück, DE;  
Kutter, Christoph, Dr., 01099 Dresden, DE; Wolf,  
Konrad, Dr., 01445 Radebeul, DE; Heitzsch, Olaf, Dr.,  
01640 Coswig, DE; Huckels, Kai, Dr., 01465  
Langebrück, DE; Rennekamp, Reinhold, Dr., 01099  
Dresden, DE; Röhrich, Mayk, 01099 Dresden, DE;  
Stein von Kamienski, Elard, 01099 Dresden, DE;  
Wawer, Peter, Dr., 01099 Dresden, DE; Springmann,  
Oliver, 01099 Dresden, DE

**Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen**


Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤④ Halbleiterbauelement für integrierte Schaltkreise sowie Verfahren zur Herstellung

⑤⑦ Beschrieben wird ein Halbleiterbauelement für integrierte Schaltkreise, zumindest bestehend aus  
- einem Substratgebiet, das als Erhebung (6) in einer Grabenstruktur eines Grundkörpers (1, 2, 3) ausgebildet ist,  
- dotierten Gebieten (12, 13), die als Kathoden- und Anodengebiete in die Erhebungen (6) eingebettet sind, wobei zwischen der Kathodenzone (12) und der Anodenzone (13) eine Kanalregion in dem Substratgebiet ausgebildet ist,  
- zumindest einer ersten Elektrode (3, 9), die über der Kanalregion angeordnet ist und durch eine Isolationsschicht (2, 7, 8) von der Erhebung (6) getrennt ist, wobei diese Elektrode (3, 9) mindestens Teile einer Seitenwand der Erhebung (6) sowie Teile der Oberfläche der Erhebung (6) bedeckt.

Weiter wird ein Verfahren zur Herstellung eines Halbleiterbauelements mit folgenden Schritten beschrieben:

- Bereitstellen eines Grundkörpers (1, 2, 3),
- Strukturierung von Gräben und Erhebungen (6) in die Oberfläche des Grundkörpers (1, 2, 3),
- Aufbringung einer Isolationsschicht (7, 8) auf einzelne Bereiche der Oberfläche des strukturierten Grundkörpers (1, 2, 3),
- im wesentlichen oberflächendeckende Abscheidung eines Elektrodenmaterials auf der strukturierten Oberfläche des Grundkörpers (1, 2, 3),
- Entfernung des Elektrodenmaterials von den Grabenböden,
- Einbringung einer Kathoden- und Anodendotierung (12, 13) in die Erhebung (6).



**DE 198 40 984 A 1**

Die Erfindung betrifft ein Halbleiterbauelement für integrierte Schaltkreise, insbesondere ein Schaltelement, sowie ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Bauelements, insbesondere eines Schaltelements.

Als Halbleiterschaltelemente für integrierte Schaltkreise sind vor allem Transistoren als kleinste Bauelemente bekannt. Auf diesem Gebiet besteht ein ständiger Bedarf zur Erzeugung immer kleinerer Strukturen, was mit der Notwendigkeit einer immer weitergehenden Optimierung der Schaltelemente einhergeht. Dabei gilt es, verschiedenste Eigenschaften der Schaltelemente wie elektrische, mechanische, thermische Eigenschaften etc. zu optimieren.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine Optimierung von Halbleiterbauelementen gerade für kleinere Strukturgrößen zu gestatten. Diese Aufgabe wird gelöst durch die Merkmale der Ansprüche 1 und 12.

Betrachtet werden Bauelemente mit einem Substratgebiet, das als Erhebung auf einem Grundkörper ausgebildet ist, wobei die Erhebung durch Strukturierung von Gräben entsteht. In die Erhebung eingebettet ist ein dotiertes Kathoden- und ein dotiertes Anodengebiet, wobei sich diese über einen Teil der Höhe der Erhebung oder auch über die gesamte Erhebung, gegebenenfalls bis in den Bereich unter der Erhebung erstrecken können.

Durch eine Strukturierung von Gräben und Erhebungen zur Bildung der Bauelemente wird eine nicht-planare Ausföhrung der Elektroden der Bauelemente ermöglicht. Damit können viele Eigenschaften der Elektroden verbessert werden, die direkt oder indirekt von der Fläche der Elektroden abhängen. Diese Gräben können dabei relativ schmal ausgebildet sein. Sie können jedoch auch so breit vorgesehen werden, daß nur noch stegförmige Erhebungen von der nicht-strukturierten Oberfläche des Grundkörpers übrig bleiben. Dabei ist es besonders vorteilhaft, die Elektroden aus einem Materialkörper zu bilden, der mindestens Teile einer Seitenwand der Erhebung sowie Teile der Oberfläche der Erhebung bedeckt, d. h. die Elektrode sitzt teilweise auf der Oberfläche und ragt teilweise in den Graben hinein. Sie kann auch die gesamte Oberfläche oder eine oder zwei gesamte Seitenwände bedecken. Zwischen Elektrode und Erhebung ist dabei regelmäßig eine Isolationsschicht vorzusehen. Diese Strukturierung ermöglicht die Schaffung eines besonders günstigen Oberflächen-Volumen-Verhältnisses für die Elektroden und damit eine weitergehende Reduzierung der Größe des Bauelements, insbesondere des Schaltelements. Sinnvollerweise sollten sich dabei die Flächeninhalte der Fläche, die die Elektrode auf der Seitenwand oder den Seitenwänden bedeckt im Vergleich zu der Fläche, die die Elektrode auf der Oberfläche der Erhebung bedeckt, höchstens um einen Faktor 10 unterscheiden, d. h. die eine Fläche sollte nicht weniger als etwa 10% der anderen betragen.

Wird der erfindungsgemäße Gedanke beispielsweise für den Fall einer Gate-Elektrode eines Feldeffekttransistors angewendet, so bedeutet dies, daß die Wirkung der Elektrode auf eine Kanalregion im Substrat auch bei kleiner werdender Längenausdehnung beibehalten werden kann, da nun sogar eine räumliche Einwirkung auf den Kanalbereich des Transistors, genutzt werden kann, d. h. eine Einwirkung von der Oberfläche her und gleichzeitig von der Seitenwand der Erhebung her.

Dieser Einfluß der Elektrode auf den Kanalbereich kann jedoch noch durch die Isolationsschicht zwischen Elektrode und Substrat der Erhebung gesteuert werden. So kann eine Isolationsschicht mit einheitlicher Schichtdicke vorgesehen sein, d. h. die Wirkung der Elektrode wird allein durch die

Grenzfläche der Elektrode zur Erhebung hin bestimmt. Es kann die Isolationsschicht aber auch mit Bereichen unterschiedlicher Schichtdicke ausgestaltet werden, z. B. Bereiche mit einer Dicke, die einen Tunnelstrom durch die Schicht erlauben, solche die dies nicht erlauben, die aber beispielsweise noch eine Beeinflussung des Kanalbereiches durch die Elektrode gestatten, und Schichtbereiche, die keinerlei Beeinflussung des Kanalbereichs oder Bildung von Tunnelströmen gestattet.

Für ein EPROM als speziellen Feldeffekttransistor kann auch jede der Gate-Elektroden als derart strukturierte, nicht-planare Elektrode ausgebildet sein. So kann auch die Steuer-elektrode (Control Gate) eine Floating Gate Elektrode, die auf einer solchen Erhebung angeordnet ist, an mehreren Seitenflächen bedecken, wobei eine oder mehrere Zwischenschichten zwischen den beiden Elektroden angeordnet sein können. Das bedeutet, daß in diesem Fall auch die Steuer-elektrode zumindest Teile der Oberfläche und Teile der Seitenwände der Erhebung bedeckt, auf welcher nun natürlich bereits eine Elektrodenschicht und mindestens eine Isolationsschicht angeordnet sind. Wird auch die Floating Gate Elektrode als derart auf eine Erhebung aufgebrachte Elektrode ausgebildet, so kann der Effekt des günstigeren Oberflächen-Volumen-Verhältnisses auch für diese Elektrode genutzt werden, was eine noch weitergehende Reduzierung der baulichen Struktur erlaubt. Es können bei einem solchen Bauelement auch einige oder alle Elektroden- und Isolationsschichten als Mehrschichtstrukturen aufgebaut werden, d. h. daß z. B. eine Elektrode tatsächlich aus zwei oder mehr Schichten aufgebaut wird.

Die Herstellung solcher Bau- bzw. Schaltelemente kann bevorzugt dadurch erfolgen, daß zunächst ein bereitgestellter Grundkörper in Form von Gräben und Erhebungen strukturiert wird, wobei der Grundkörper dann permanent in der Anordnung des Schaltelements verbleibt, d. h. es erfolgt später keine Ablösung dieses Grundkörpers. Anschließend kann dann Materialabscheidung auf der strukturierten Oberfläche des Grundkörpers erfolgen. Dabei kann dieser Grundkörper bereits eine erste Elektrodenschicht oder Isolationsschicht oder Teile einer solchen Elektrodenschicht oder Isolationsschicht beinhalten, welche zusammen mit dem Grundkörper strukturiert werden, wobei jedoch regelmäßig erst durch den weiteren Schritt der Materialabscheidung auf der strukturierten Oberfläche die komplette Elektrode oder Isolationsschicht in ihrer vorgesehenen Form erzeugt wird. Der übrige Grundkörper kann beispielsweise aus einer Substratschicht bestehen.

Wird das Elektrodenmaterial nun auf dem strukturierten Grundkörper im wesentlichen oberflächendeckend abgeschieden, so bildet sich automatisch eine strukturierte Elektrode, die sich in ihrer Form an die Oberflächenstruktur der darunter liegenden strukturierten Oberfläche des Grundkörpers anpaßt. Im wesentlichen oberflächendeckend bedeutet hier, daß Elektrodenmaterial in der Regel nicht über die gesamte Fläche der darunterliegenden strukturierten Oberfläche abgeschieden wird oder nicht derart komplett oberflächendeckend verbleibt. Es werden normalerweise gewisse Bereiche ausgespart, beispielsweise durch Maskierungsschritte bei der Abscheidung, oder nachträglich wieder aus dem aufgetragenen Schichtmaterial entfernt, beispielsweise durch Ätzschritte. Insbesondere werden im erfindungsgemäßen Verfahren diejenigen Bereiche des oberflächendeckend abgeschiedenen Materials wieder entfernt, die die Grabenböden bedecken. Es verbleibt somit nur noch dasjenige Material, das Seitenwände der Gräben bedeckt sowie Material auf der Oberfläche.

Schließlich wird vorgesehen, daß in der Erhebungen die Kathodenzone und die Anodenzone durch eine entspre-

chende Dotierung des Substratmaterials der Erhebung erzeugt wird, wobei die Eindringtiefe der Dotierung der gewünschten Anwendung und Wirkung des Bauelements angepaßt werden kann. Sie kann nur einen Teil der Höhe oder die gesamte Höhe der Erhebung betragen oder sie kann sogar bis in den Bereich unter der Erhebung reichen.

In einer weitergehenden Anwendung der erfindungsgemäßen Idee zur Herstellung eines EPROM kann eine Strukturierung der Floating Gate Elektrode erfolgen, indem diese nach den eingangs beschriebenen Verfahrensschritten als nicht-planare Elektrode eines Halbleiterschaltlements erzeugt wird. Es kann dabei aus verfahrenstechnischen Gründen sinnvoll sein, zunächst eine erste Elektrodenschicht zur Erzeugung der Floating Gate Elektrode auf einem planaren Grundkörper abzuscheiden, die erste Elektrodenschicht gemeinsam mit dem Grundkörper zu strukturieren und erst in einem weiteren Schritt eine oberflächendeckende Abscheidung einer zweiten Elektrodenschicht zur Erzeugung der Floating Gate Elektrode auf der nunmehr strukturierten Oberfläche aus Grundkörper und erster Elektrodenschicht vorzunehmen. Diese Methode der indirekten Strukturierung der Elektrode ist überdies oft einfacher zu erzielen als der Versuch einer direkten Strukturierung des Elektrodenmaterials zur Bildung nicht-planarer Strukturen.

Anschließend kann die Steuerelektrode des EPROMs oberflächendeckend über der Floating Gate Elektrode abgeschieden werden, wobei die Abscheidung normalerweise auf einer oder mehreren die Floating Gate Elektrode bedeckenden Isolationsschichten erfolgt. Die gesamte Anordnung aus Substrat, diversen Zwischen- oder Isolationsschichten und der Floating Gate Elektrodenschicht bildet dabei den zu beschichtenden Grundkörper, wobei dieser bereits in einer strukturierten Form vorliegt. Es kann somit die Steuerelektrodenschicht direkt ohne wesentliche Strukturierungsschritte auf diesen strukturierten Grundkörper, insbesondere auf die Floating Gate Elektrode, abgeschieden werden. Somit bedeckt die Steuerelektrode automatisch mehrere oder alle zugänglichen Flächen der Floating Gate Elektrode, was ein verbessertes Zusammenwirken der beiden Elektroden, gerade auch in Bezug auf deren kapazitive Kopplung, ermöglicht.

Es können jedoch durch die Elektrodenstrukturierung auch komplementäre Effekte erzielt werden, indem einerseits eine Verbesserung der Funktionalität gewisser Elektrodenbereiche erzielt wird, gleichzeitig eine Einschränkung der Funktionalität anderer Bereiche, wo diese erwünscht ist. So können bei den erfindungsgemäßen Elektrodenkörpern bereits durch die Unterschiede von innerer und äußerer Elektrodenfläche unterschiedliche Wirkungen dieser Elektrodenfläche erzielt werden. Dieser Effekt kann noch verstärkt werden, wenn einzelne Bereiche derart geformter Elektroden, beispielsweise Teile der inneren Oberfläche, Vorsehung von Isolationsschichten wie bereits beschrieben funktional neutralisiert werden, so daß ein noch größerer Unterschied zwischen der Wirkung der inneren und der äußeren Elektrodenfläche entsteht.

So haben beispielsweise bei EPROMs die kapazitive Kopplung  $C_{FG-Substrat}$  der Floating Gate Elektrode zum angrenzenden Substrat einerseits und die Kopplung  $C_{FG-CG}$  der Floating Gate Elektrode zur Steuerelektrode andererseits einen wesentlichen Einfluß bei der Durchführung von Programmier- und Löschvorgängen im EPROM. Je größer das Verhältnis von  $C_{FG-CG}$  zu  $C_{FG-Substrat}$ , desto einfacher sind die genannten Vorgänge durchführbar. Ziel ist in diesem Fall die Bildung einer möglichst großen Kondensatorfläche zur Erhöhung der kapazitiven Kopplung  $C_{FG-CG}$  und einer möglichst kleinen Kondensatorfläche zur Verringerung der Kopplung  $C_{FG-Substrat}$ . Es sind dann kürzere Zeitdauern und

geringere Spannungen für Programmier- und, im Fall von EEPROMs, auch für Löschvorgänge möglich. Folge sind damit schnellere Verarbeitungsvorgänge und geringerer Platzbedarf für die integrierten Schaltkreise, da die Funktionselemente, die zur Erzeugung der benötigten Spannungen vorzusehen sind, nun aufgrund der geringeren benötigten Spannungen kleiner ausfallen können.

Das genannte Kapazitätsverhältnis kann somit auf einfache Weise durch die Formgebung der Elektroden und gegebenenfalls funktionale Neutralisierung wie z. B. Abschirmung gewisser Oberflächenbereiche der Elektroden erzielt werden. Durch Bildung der Elektroden nach dem vorgenannten Verfahren über eine Strukturierung von Gräben und Erhebungen erhält man teilweise oder vollständig trogförmig ausgebildete Elektroden. So kann eine teilweise oder vollständig trogförmige Steuerelektrode um eine teilweise oder vollständig trogförmige Floating Gate Elektrode herum geformt werden, wobei die Steuerelektrode an mehrere äußere Flächen der Floating Gate Elektrode angrenzt. Man erhält dadurch eine große kapazitive Kopplung dieser beiden Elektroden. Gleichzeitig wird die innere Elektrodenfläche der Floating Gate Elektrode so geformt, daß das Substrat in die trogförmige Floating Gate Elektrode hineinragt und die aktive innere Elektrodenfläche relativ klein ausgestaltet wird, z. B. durch eine entsprechende Dicke der trogförmigen Elektrode oder durch Abschirmung gewisser Bereiche der inneren Elektrodenfläche im Trog wie beispielsweise einer oder mehrerer Seitenflächen des Troges der Floating Gate Elektrode. Eine solche Abschirmung kann wie bereits beschrieben durch Anbringung von Isolationsschichten zwischen Substrat und Floating Gate Elektrode in bestimmten Bereichen der inneren Elektrodenflächen erfolgen. So können gerade im Fall eines EPROM lokal entsprechend dicke Isolationsschichten auf der inneren Elektrodenfläche vorgesehen sein, die Tunnelströme im Bereich dieser Isolationsschichten verhindern. So kann z. B. erzielt werden, daß Tunnelströme nur im Bereich der Oberfläche der Erhebung auftreten können, wenn nur in diesem Bereich eine ausreichend dünne Isolationsschicht vorgesehen wird. Es kann jedoch auch vorgesehen sein, daß die gesamte Grenzfläche zwischen Elektrode und Substrat als Tunnelbereich genutzt wird. Entsprechend kann eine Ausgestaltung der Erfindung vorsehen, daß sich ein leitfähiger Kanal an allen Flächen des Substrats ausbilden kann, an die Elektrode angrenzt. Es kann aber auch vorgesehen sein, daß durch Abschirmungen z. B. an den Seitenwänden des Grabens mittels Isolationsschichten ausreichender Dicke verhindert wird, daß es an diesen Seitenflächen zu einer Ausbildung eines Leitfähigkeitskanals kommen kann.

Die genannten Möglichkeiten zur funktionalen Neutralisierung von Flächenbereichen ist natürlich auch für die übrigen Flächenbereiche der Elektroden anwendbar, soweit dies erforderlich ist. Dies kann z. B. für Fälle sinnvoll sein, bei denen die Elektroden lediglich aus Platzgründen strukturiert werden und keine Unterschiede zwischen inneren und äußeren Elektrodenflächen wünschenswert sind. Dann kann z. B. eine Neutralisierung gewisser Bereiche der äußeren Oberflächen von Elektroden erfolgen, um eine Gleichheit von innerer und äußerer aktiver Elektrodenfläche zu erzielen.

Eine Anwendung des erfindungsgemäßen Gedankens ist, wie bereits beschrieben, die Strukturierung von Floating Gate Elektrode und Steuerelektrode bei EPROMs. Es kann hierbei vorteilhaft sein, die Gräben so breit zu wählen, daß stegförmige Erhebungen entstehen. Prinzipiell können jedoch auch schmalere Gräben vorgesehen sein.

Eine spezielle Ausführungsform der Erfindung wird anhand der Fig. 1 bis 11 sowie der nachfolgenden Beschreibung am Beispiel eines EEPROM-Schaltelements erläutert.

Es zeigen:

**Fig. 1** Schematische Darstellung des zu strukturierenden Grundkörpers.

**Fig. 2** Grundkörper nach Strukturierung von Gräben bzw. stegförmigen Erhebungen.

**Fig. 3** Strukturierter Grundkörper nach Entfernung der Ätzmaske.

**Fig. 4** Strukturierter Grundkörper mit erstem Teil der Isolationsschicht.

**Fig. 5** Strukturierter Grundkörper mit komplett aufgetragener Isolationsschicht.

**Fig. 6** Anordnung nach Abtrag der Isolationsschicht an den Stirnflächen der stegförmigen Erhebungen.

**Fig. 7** Anordnung nach teilweisem Abtrag der Isolationsschicht an den Seitenflächen der ersten Elektrodenschicht.

**Fig. 8** Anordnung nach Auftrag der zweiten Elektrodenschicht.

**Fig. 9** Anordnung nach Abtrag der zweiten Elektrodenschicht an den Grabenböden.

**Fig. 10** Anordnung nach Auftrag der Dielektrikumsschicht.

**Fig. 11** Anordnung nach Auftrag der Steuerelektrodenschicht.

**Fig. 12** Anordnung der gesamten Schichten ohne Abschirmung an den Seitenwänden.

**Fig. 13** Ansicht des Transistors als Schnitt durch die Anordnung in **Fig. 11** entlang der Schnittlinie A-A'.

In einem ersten Schritt wird auf einen Substrat-Grundkörper 1 eine Tunneloxidschicht TOX 2 erzeugt, beispielsweise durch thermische Trockenoxidation des Substrats, mit einer Dicke von ca. 8 nm.

Anschließend wird eine erste Elektrodenschicht 3, z. B. aus amorph abgeschiedenem und in-situ hoch-Phosphor-dotiertem Polysilizium, zur Bildung der Floating Gate Elektrode aufgebracht, wobei die Dicke dieser Schicht ausreichend groß zu wählen ist, damit anschließend noch Distanzbereiche (Spacer) durch Strukturierung erzeugt werden können. Bevorzugt wird eine Schichtdicke von ca. 150 nm gewählt. Schließlich wird eine Ätzmaske aufgebracht wie z. B. eine Hartmaske, beispielsweise aus einer ersten Schicht 4 aus  $\text{SiO}_2$  (Padoxid) und einer zweiten Schicht 5 aus  $\text{SiN}$  (Padnitrid). Anschließend erfolgt ein Ätzschritt zur Bildung von parallelen Gräben in eine Raumrichtung, wobei die vorgenannten Schichten auf parallelen, stegförmigen Erhebungen 6 zurückbleiben. Die Ätzung kann durch einen Plasma-Trockenätzschritt (Reactive Ion Etching) mit einem Plasma im wesentlichen aus  $\text{CHF}_3$ ,  $\text{CF}_4$  oder anderen Halogengasen erfolgen. Die bevorzugte Grabenbreite liegt in der Größenordnung von 400 nm, die Grabentiefe bei ca. 300 nm und die Stegbreite bei ca. 250 nm.

Dann wird die Ätzmaske entfernt, beispielsweise in einem naßchemischen Schritt mit heißer Phosphorsäure, so daß nur die erste Elektrodenschicht 3 und die TOX-Schicht 2 auf den Erhebungen verbleiben. Auf die gesamte Anordnung wird oberflächendeckend eine Isolationsschicht 7, 8, insbesondere aus einem Oxid wie  $\text{SiO}_2$ , aufgebracht, deren Dicke größer ist als die der TOX-Schicht 2, jedoch geringer als die Breite und Tiefe der Gräben. Hier kann eine Schichtdicke im Bereich von ca. 50 nm gewählt werden. Bevorzugt setzt sich diese Schicht aus zwei einzelnen Schichten 7, 8 zusammen, einer relativ dünnen Schicht 7 aus thermischem Oxid, Dicke ca. 5–11 nm, und einer Schicht 8 aus TEOS Tetraethyloxisilan  $\text{Si}(\text{OC}_2\text{H}_5)_4$  mit einer Dicke von ca. 50–60 nm.

Nun wird die Isolationsschicht 7, 8 auf den stegförmigen Erhebungen 6 abgetragen, in den Gräben aus Isolationsgründen jedoch eine ausreichende Schichtdicke belassen. Dies wird bevorzugt verwirklicht durch einen Resist-Recess-Pro-

zeß. Dabei kann Fotolack auf die gesamte Anordnung aufgetragen und bestrahlt werden, wobei die Strahlung nur bis zu einer bestimmten Tiefe in die Lackschicht in den Gräben eindringt. In einem Entwicklungsschritt wird der bestrahlte Teil des Lacks abgetragen, die nicht bestrahlte Lackschicht in den Gräben bleibt bis auf den oberen Grabenbereich weitgehend bestehen. Nun kann durch eine Oxidätzung die Isolationsschicht auf den Stirnflächen der Erhebungen sowie im Bereich der Seitenflächen des Elektrodenkörpers der Floating Gate Elektrode abgetragen werden, ohne die übrige Schicht in den Gräben zu beeinträchtigen. Anschließend kann der restliche Lack entfernt werden.

Alternativ kann auch ein nur auf den Erhebungen 6 wirksames CMP (Chemical Mechanical Polishing) angewandt werden. In einem nächsten Schritt wird dann die Isolationsschicht 7, 8 von den Seitenwänden des Elektrodenschichtkörpers 3 durch einen anisotropen Ätzschritt wie z. B. Reactive Ion Etching entfernt, z. B. mit einem Zielabtrag von ca. 30 nm, wobei an den Seitenwänden des Grabens und am Grabenboden die Isolationsschicht mit einer Dicke von ca. 20–30 nm verbleibt.

Es wird nun eine weitere Schicht 9 aus Elektrodennmaterial zur Bildung der Struktur der Floating Gate Elektrode oberflächendeckend mit einer Schichtdicke von ca. 70 nm deponiert, die durch einen anisotropen Ätzschritt mit einem Schichtabtrag von ca. 80 nm an den Grabenböden vollständig entfernt wird, wobei die seitlichen Flächen der gesamten Struktur weiterhin von dieser Schicht bedeckt bleiben. Man erhält damit eine trogförmige Floating Gate Elektrode, die an den Seitenflächen der stegförmigen Erhebung 6 und an den Grabenböden durch eine Isolationsschicht 7, 8 und an den Stirnflächen der Erhebungen 6 durch eine TOX-Schicht 2 vom Substratgrundkörper 1 getrennt ist. Über diese gesamte Anordnung wird nun eine Dielektrikumsschicht 10 oberflächendeckend abgeschieden, beispielsweise aus  $\text{ONO}$   $\text{SiO}_2\text{-SiN-SiO}_2$  mit einer Gesamtdicke von 12–20 nm, wobei jede der einzelnen Schichten etwa ein Drittel dieser Schichtdicke aufweist. Schließlich wird über die gesamte Anordnung eine weitere Elektrodenschicht 11 zur Erzeugung der Steuerelektrode abgeschieden, die bevorzugt eine solche Dicke aufweist, daß die verbliebenen Gräben vollständig aufgefüllt werden. Es ist jedoch auch möglich, die Dicke dieser Schicht 11 geringer zu wählen, so daß keine komplette Ausfüllung der Gräben erfolgt. Dies kann vorteilhaft sein, wenn dadurch nachgeschaltete Prozessierungs- oder Strukturierungsschritte leichter durchzuführen sind, da beispielsweise bei einer erneuten Strukturierung durch Ätzschritte im Bereich einiger der Gräben dann nur eine geringere Schichtdicke abzutragen ist, um die Elektrodenschicht 11 wieder zu entfernen. Im anderen Fall ist jedoch der ganze Graben ausgefüllt, d. h. die Dicke der Elektrodenschicht im Grabenbereich entspricht der gesamten Tiefe des Grabens. Die geeignete Schichtgestaltung kann somit je nach Art der weiteren Verarbeitung und Kompliziertheit der weiteren Strukturierung gewählt werden. Für die Elektrodenschicht 11 kann entweder ebenfalls in-situ hochdotiertes Polysilizium verwendet werden oder auch undotiertes Polysilizium, das in einem anschließenden Implantationsprozeß dotiert wird. Dabei ist sicherzustellen, daß das implantierte Dotiermaterial bis in die Gräben vordringt, was z. B. durch Dotierung mit Brom erreicht werden kann, da dieses Material leicht diffundiert. Diese Schicht kann dann z. B. unter Verwendung einer Hartmaske in einem lithographischen Verfahrensschritt, weiter strukturiert werden. Dazu kann eine Oxidschicht auf der Steuerelektrodenschicht erzeugt werden, deren Dicke so zu wählen ist, daß die Schicht auch für weitere Ätzschritte als Maske dienen kann, und anschließend kann eine Lackschicht aufgetragen werden. Nun er-



- Bereitstellen eines Grundkörpers (1, 2, 3)
  - Strukturierung von Gräben und Erhebungen (6) in die Oberfläche des Grundkörpers (1, 2, 3),
  - Aufbringung einer Isolationsschicht (7, 8) auf einzelne Bereiche der Oberfläche des strukturierten Grundkörpers (1, 2, 3) 5
  - im wesentlichen oberflächendeckende Abscheidung eines Elektrodenmaterials auf der strukturierten Oberfläche des Grundkörpers (1, 2, 3), 10
  - Entfernung des Elektrodenmaterials von den Grabenböden,
  - Einbringung einer Katoden- und Anodendotierung (12, 13) in die Erhebung (6).
13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß zur Bereitstellung des Grundkörpers (1, 2, 3) eine erste Isolationsschicht (2), insbesondere aus thermischem Oxid, und eine erste Elektroden- 15  
schicht (3), insbesondere aus Polysilizium, auf einem Substrat (1) abgeschieden werden und die Strukturierung der 20  
Gräben und Erhebungen (6) durch eine Strukturierung der Isolationsschicht (2) und der Elektroden-  
schicht (3) zusammen mit dem Substrat (1) erfolgt.
14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet daß nach erfolgter Strukturierung der Gräben 25  
und Erhebungen (6) eine weitgehend oberflächendeckende Aufbringung weiterer Isolationsschichten (7, 8),  
insbesondere aus thermischem Oxid, erfolgt, von denen zumindest einige Schichten in einem anisotropen  
Ätzschrift von den Oberflächen der Erhebungen (6) so- 30  
wie den Grabenböden teilweise oder vollständig wieder entfernt werden.
15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß nach Aufbringung der Isolationsschichten (7, 8) eine weitgehend oberflächendeckende Auf- 35  
bringung zusätzlicher Elektroden-  
schichten (9), insbesondere aus Polysilizium, erfolgt, von denen zumindest einige Schichten in einem anisotropen Ätzschrift von  
den Grabenböden vollständig wieder entfernt werden.
16. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 15, 40  
dadurch gekennzeichnet, daß eine weitgehend oberflächendeckende Abscheidung einer Isolationsschicht  
(10) über dem strukturierten Grundkörper (1, 2, 3) so-  
wie den darauf angebrachten Elektroden-  
schichten (3, 9) erfolgt, wobei die Isolationsschicht (10) bevorzugt 45  
aus einer ONO-Schichtfolge  $\text{SiO}_2\text{-SiN-SiO}_2$  besteht.
17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß über der Isolationsschicht (10) eine Elektro-  
den- 50  
schicht (11), insbesondere aus Polysilizium,  
weitgehend oberflächendeckend abgeschieden wird.

---

Hierzu 6 Seite(n) Zeichnungen

---

55

60

65

FIG 1




FIG 2




FIG 3






FIG 4




FIG 5




FIG 6




FIG 7




FIG 8




FIG 9




FIG 10






FIG 11



**FIG 12**



**FIG 13**

